

Thermopor Block ISO - B Plus 0,11

Zulassungs-Nr. Z 17.1 -808

Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>Thermopor Block ISO – B Plus 0,11</p> <p>Außenwandziegel - nicht brennbar</p> <p>Einschalige Außenwand im UG/EG/OG..... Liefen und Herstellen mit Staudacher Thermopor Blockziegel ISO - B Plus 0,11 (W/mK) Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-808 Steinfestigkeit 6, Rohdichte: 0,65 kg/dm³ zul. Druckspannung: 0,5 MN/m², $\lambda = 0,11$ (W/mK) mit LM 21 fK-Wert: 1,3 MN/m²</p> <p>Hersteller: Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co.KG St.-Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Tel.: 08281/9996-0 Fax.: 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de</p> <p>Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996-11 und dem zum System gehörenden Mörtel LM 21 herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.</p>			
	Wandstärke:	30,0 cm 36,5 cm 42,5 cm 49,0 cmm ²

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten