Thermopor Block ISO - B Plus 0,12

Zulassungs-Nr. Z 17.1 - 808

Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Thermopor Block ISO – B Plus 0,12

Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG.....
Liefern und Herstellen mit
Staudacher Thermopor Blockziegel ISO - B Plus 0,12 (W/mK)
Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-808
Steinfestigkeit 8, Rohdichte: 0,70 kg/dm³
zul. Druckspannung: 0,7 MN/m², λ = 0,12 (W/mK) mit LM 21
fK-Wert: 1,3 MN/m²

Hersteller:
Ziegelwerk Otto Staudacher
GmbH & Co.KG
St.Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Tel.: 08281/9996-0
Fax.: 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996-11und dem zum System gehörenden Mörtel LM 21herzustellen.
Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und
unter dem Deckenauflager zu entkoppeln.

Wandstärke: 24,0 cm 49,0 cm .....m² ....

*** = nicht zutreffendes durchstreichen**

Technische Änderungen vorbehalten