

Thermopor Block ISO - B Plus 0,12

Zulassungs-Nr. Z 17.1 - 808

Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor Block ISO – B Plus 0,12

Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG.....

Liefern und Herstellen mit

Staudacher Thermopor Blockziegel ISO - B Plus 0,12 (W/mK)

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-808

Steinfestigkeit 8, Rohdichte: 0,70 kg/dm³

zul. Druckspannung: 0,7 MN/m², $\lambda = 0,12$ (W/mK) mit LM 21

fK-Wert: 1,3 MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996-11 und dem zum System gehörenden Mörtel LM 21 herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und

unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wandstärke: 24,0 cm 49,0 cmm²

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten