

# Thermopor ISO – Plan Plus 0,13

Zulassungs-Nr. Z 17.1 - 840

## Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Thermopor ISO-Plan Plus 0,13

gedeckelt

Plangeschliffener Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG.....

Liefen und Herstellen mit

#### **Staudacher Thermopor ISO-Plan Plus 0,13 (W/mK)**

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-840

Steinfestigkeit 8, Rohdichte: 0,75 kg/dm<sup>3</sup>

zul. Druckspannung: 1,2 MN/m<sup>2</sup>,  $\lambda = 0,13$  (W/mK)

fK-Wert: 3,1 MN/m<sup>2</sup>

#### **Hersteller:**

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

[www.staudacher-ziegel.de](http://www.staudacher-ziegel.de)

[info@staudacher-ziegel.de](mailto:info@staudacher-ziegel.de)

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN

1053-1:1996-11 und zu dem System gehörenden

Dünnbettmörtel Maxit 900D gedeckelt herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe

auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wandstärke: 24,0 cm 30,0 cm 36,5 cm 42,5 cm 49,0 cm .....m<sup>2</sup> .....

\* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten