

# Thermopor Plan - Füllziegel PFZ 0,8

Zulassungs-Nr. Z 17.1 - 559 PFz / \*779

## Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Thermopor Plan-Füllziegel PFZ 0,8

Plangeschliffener Innenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Wand, Wohnungs- und Haustrennwand im UG/EG/OG.....

Liefern und Herstellen mit

#### **Staudacher Thermopor Planfüllziegel PFz**

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-559 PFz / 779

Steinfestigkeit 12, Rohdichte: 1,8 / 2,0 kg/dm<sup>3</sup> verfüllt

zul. Druckspannung: 1,6 MN/m<sup>2</sup>,  $\lambda = 0,81 / 0,96$  (W/mK) mit

Dünnbettmörtel

fK-Wert: 4,7 MN/m<sup>2</sup>

#### **Hersteller:**

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

[www.staudacher-ziegel.de](http://www.staudacher-ziegel.de)

[info@staudacher-ziegel.de](mailto:info@staudacher-ziegel.de)

Die Kanäle sind mit Beton mindestens C 12/15 nach DIN 1045 unter Zugabe von Fließmitteln bei Wanddicken ab 17,5 cm nach geschoßhoher Aufmauerung (bei 14,5 cm nach jeweils 3 Schichten) vollständig zu verfüllen. Das Größtkorn darf 16 / 8 mm nicht überschreiten.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wandstärke: 14,5 cm 17,5 cm 20,0 cm 24,0 cm 30,0 cm .....m<sup>2</sup> .....

\* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten