

Thermopor Plan - Hochlochziegel 0,9

Zulassungs-Nr. Z 17.1 - 843 / **522 / ***1069

Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor Hochlochziegel 0,9 - N+F -
gedeckelt, gerollt, getaucht

Plangeschliffener Innenwandziegel - nicht brennbar

Einschaliges Mauerwerk im UG/EG/OG.....

Liefen und Herstellen mit

Staudacher Thermopor Plan-Hochlochziegel 0,9 Nut und Feder

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-843 / 522 / 1069

Steinfestigkeit 12, Rohdichte: 0,9 kg/dm³

zul. Druckspannung: 1,8 / 1,9 MN/m², $\lambda = 0,42$ (W/mK)

fK-Wert: 4,7 MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996-11 herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wandstärke: 11,5 cm 17,5 cm 24,0 cm m²

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten