

# Thermopor Blockziegel SL 09

Zulassungs-Nr. Z 17.1 - 1150

## Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Thermopor Blockziegel SL 09

Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG.....

Liefern und Herstellen mit

**Staudacher Thermopor Blockziegel SL 09**

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-1150

Steinfestigkeit 6, Rohdichte: 0,7 kg/dm<sup>3</sup>

zul. Druckspannung: 0,5 MN/m<sup>2</sup>,  $\lambda = 0,09$  (W/mK) mit LM 21

fK-Wert: 1,0 MN/m<sup>2</sup>

#### Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

[www.staudacher-ziegel.de](http://www.staudacher-ziegel.de)

[info@staudacher-ziegel.de](mailto:info@staudacher-ziegel.de)

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN

1053-1:1996-11 und dem zum System gehörenden Mörtel

LM21 herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er

Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu

entkoppeln.

Wandstärke:    36,5 cm    42,5 cm    .....m<sup>2</sup> .....

\* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten