

Thermopor SL 09 – Plan

Zulassungs-Nr. Z 17.1 - 1149

Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Thermopor SL 09 Plan

gedeckelt

Plangeschliffener Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG.....

Liefen und Herstellen mit

Staudacher Thermopor SL 09-Planziegel 0,09 (W/mK)

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-1149

Steinfestigkeit 8 / 10, Rohdichte: 0,70 kg/dm³

zul. Druckspannung: 1,0 / 1,2 MN/m², $\lambda = 0,09$ (W/mK)

fK-Wert: 2,1 / 2,6 MN/m²

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN

1053-1:1996-11 und zu dem System gehörenden

Dünnbettmörtel Maxit 900D gedekelt herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er

Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu

entkoppeln.

Wandstärke: 36,5 cm 42,5 cm 49,0 cm m²

* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten