

# Thermopor Block ISO - B Plus 0,11

Zulassungs-Nr. Z 17.1 -808

## Ausschreibungstext:

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

### Thermopor Block ISO – B Plus 0,11

Außenwandziegel - nicht brennbar

Einschalige Außenwand im UG/EG/OG.....

Liefern und Herstellen mit

**Staudacher Thermopor Blockziegel ISO - B Plus 0,11 (W/mK)**

Nach Zulassungs-Nr. Z 17.1-808

Steinfestigkeit 6, Rohdichte: 0,65 kg/dm<sup>3</sup>

zul. Druckspannung: 0,5 MN/m<sup>2</sup>,  $\lambda = 0,11$  (W/mK) mit LM 21

fK-Wert: 1,3 MN/m<sup>2</sup>

#### Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher

GmbH & Co.KG

St.-Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Tel.: 08281/9996-0

Fax.: 08281/9996-40

[www.staudacher-ziegel.de](http://www.staudacher-ziegel.de)

[info@staudacher-ziegel.de](mailto:info@staudacher-ziegel.de)

Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996-11 und dem zum System gehörenden Mörtel LM 21 herzustellen.

Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.

Wandstärke:	30,0 cm	36,5 cm	42,5 cm	49,0 cm	.....m <sup>2</sup>	.....	.....
-------------	---------	---------	---------	---------	---------------------	-------	-------

\* = nicht zutreffendes durchstreichen

Technische Änderungen vorbehalten