

HERMOPOR® PLAN - FÜLLZIEGEL PFZ 0,8

WANDDICKE	cm	14,5	17,5	20,0	30,0
Artikel-Nr.		89426	89436	89420	89456

ZULASSUNG	Z-17.1 – 559				
------------------	--------------	--	--	--	--

ALLGEMEINE WERTE					
Länge	cm	37,2			
Breite	cm	14,5	17,5	20,0	30,0
Höhe	cm	24,9			
Rohdichteklasse		0,8			
Verarbeitung	Maxit mur 900 D, Vollflächig, gedeckelte Lagerfuge				



STATIK / BEMESSUNG					
Druckfestigkeitsklasse	MN/m ²	10			
Druckfestigkeit im Mittel	N/mm ²	12,5			
Rechenwert der Eigenlast	kN/m ³	21			
f _k -Wert		4,2			
Zulässige Druckspannung		1,6			

WÄRMESCHUTZ					
Wärmeleitfähigkeit λ _B	W/(m·K)	0,81 / 0,96			
U-Wert	W/(m ² ·K)	2,18	2,02	1,81	1,56

FEUCHTESCHUTZ					
Diffusionswiderstand μ	5 / 10				

SCHALLSCHUTZ	Gemäß DIN 4109-32				
Flächenbezogene Masse m' für das unverputzte Mauerwerk	kg/m ²	229	303	364	569
Bew. Schalldämm-Maß R _w nach DIN 4109-32 inkl. beidseitigem Putzauftrag aus Gips-/Kalkputz mit d=1,5 cm	dB	Baupraktisch nicht relevant			63,6

BRANDSCHUTZ*	*Einstufung in Feuerwiderstandsklassen bzw. als Bradwand gemäß DIN 4102-2 bzw. 4102-3 mit beidseitiger Putzbekleidung gemäß aBG				
Brandwand (1-seitige Brandbeanspruchung)	F 90 BW	-	-	α _{fi} ≤ 0,0284 · κ für RDK ≥ 0,8	α _{fi} ≤ 0,0284 · κ
Tragend raumabschließend 1-seitige Brandbeanspruchung	F	-	-	F 90 α _{fi} ≤ 0,0379 · κ für RDK ≥ 0,8	F 90 α _{fi} ≤ 0,0379 · κ
Tragend nicht raumabschließend L ≥ 1,0 m Mehrseitige Brandbeanspruchung	F	-	-	F 30 α _{fi} ≤ 0,0379 · κ	F 90 α _{fi} ≤ 0,0379 · κ
Tragend nicht raumabschließend L ≤ 1,0 m Mehrseitige Brandbeanspruchung	F	-	-	F 30 α _{fi} ≤ 0,0379 · κ l _{min} = 50 cm	F 90 α _{fi} ≤ 0,0379 · κ l _{min} = 50 cm

