THERMOPOR® PLAN HOCHLOCHZIEGEL – 1,4

PLANHOCHLOCHZIEGEL IM DÜNNBETTVERFAHREN FÜR TRAGENDE INNENWÄNDE

WANDDICKE			cm	11,5	17,5	24,0	
Format		DF	6 DF	9 DF	10 DF		
ZIII ACCUNO			-DO 7 47 4 042				
ZULASSUNG			aBG Z-17.1-843				
ALLGEMEINE WERTE							
Länge			cm	37,2	30,7		
Breite			cm	11,5	17,5	24,0	
Höhe			cm	24,9			
Rohdichteklasse				1,4			
STATIK / BEMESSUNG							
Rechenwert der Eigenlast			kN/m³	15,0			
Mauerwerksdruck-	DFK	16		5,5			
festigkeit f _k nach DIN EN 1996		(20)	N/mm ²	(6,3 auf Anfrage)			
DIN EN 1990		(20)			(0,0 aui Ailiiage)		
WÄRMESCHUTZ							
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\scriptscriptstyle B}$			W/(m·K)		0,57		
PDANDOOUUTZ /							
BRANDSCHUTZ	E 00 DW			0.70			
Brandwand (1-seitige Brandbeanspruchung) Tragend raumabschließend			F 90 BW	-	α _{fi} ≤ 0,70		
1-seitige Brandbeanspruchung			F 90-A	-	$\alpha_{fi} \leq 0.70$		
Tragend nicht raumabschließend L ≥ 1,0 m mehrseitige Brandbeanspruchung			F 120-A	-	$\alpha_{\rm fi} \leq 0.42$		
Tragend nicht raumabschließend L ≤ 1,0 m mehrseitige Brandbeanspruchung			F 120-A	-	$\alpha_{\rm fi} \leq 0.42$ I $L_{\rm min}$ = 49 cm		
FEUCHTESCHUTZ							
Diffusionswiderstand μ			5 / 10				
ERDBEBEN							
Zulässig in Erdbebenzonen			0111213				
MÖRTEL							
Anlegemörtel			MG M 10 gemäß DIN EN 998-2 bzw. NM III gemäß DIN V 18580				
Mörtelauftrag			Maxit mur 900 D I Maxit mur 900 I JURALITH LDM				
Verarbeitung			Verwendung eines Mörtelauftraggerätes oder Auftrag im Tauchverfahren				

Einstufung in Feuerwiderstandsklassen bzw. als Brandwand gemäß DIN 4102-2 bzw. DIN 4102-3 mit beidseitiger Putzbekleidung gemäß aBG

Übereinstimmungserklärungen für den Auftrag des Dünnbettmörtels im Tauchverfahren oder mittels Maxit Mörtelpad:



